

Laut dem Prüfbericht der IUQ Dr. Krengel GmbH vom 29.04.2022 zeichnen sich unsere van Roje Pellets durch folgende Werte aus:

### van Roje Pellets (6mm Ø), aus naturbelassenem Fichtenholz



	van Roje Wert	Grenzwert ENplus A1
Heizwert	4,88 kWh/kg	≥ 4,6 kWh/ kg
Wassergehalt	7,20%	≤ 10 %
Schüttdichte	650 kg/m <sup>3</sup>	600 ≤ ≥ 750 kg/m <sup>3</sup>
Mechanische Festigkeit	99,0%	≥ 98,0 %
Asche (550 °C)	0,26%	≤ 0,7 %
Feinanteil	<0,20%	≤ 0,5%
Asche Erweichungstemperatur	1420 °C	≥ 1200 °C

### ohne künstliche Bindemittel

Erhältlich in 15 kg Säcken (65 Säcke / Einwegpalette) oder lose bzw. zugestellt im Tankwagen über regiopellets Rhein-Westerwald GmbH.

