

## van Roje Pellets (6mm Durchmesser) aus naturbelassenem Fichtenholz

2025



	van Roje Wert *	Grenzwert ENplus A1
Heizwert	4,88 kWh/kg	≥ 4,6 kWh/ kg
Wassergehalt	6,70%	≤ 10 %
Schüttdichte	640 kg/m <sup>3</sup>	600 ≤ ≥ 750 kg/m <sup>3</sup>
Mechanische Festigkeit	99,00%	≥ 98,0 %
Asche (550 °C)	0,31%	≤ 0,7 %
Feinanteil	<0,20%	≤ 0,5%
Ascheerweichungstemperatur	1400 °C	≥ 1200 °C

\* Prüfbericht IUQ Dr. Krenzel GmbH vom 01.04.2025

### ohne künstliche Bindemittel

Erhältlich in 15 kg Säcken (65 Säcke pro Palette) oder lose bzw. zugestellt im Tankwagen.



Holzwerke van Roje SAS GmbH  
 Ignatz-van-Roje-Platz 1 56587 Oberhonnefeld-Gierend  
 Tel. 02634 / 9559 - 0  
 Email: epost@vanroje.de